

# GALAXY

Plâtre de haute définition  
Extra dur chargé résine  
pour modèles et dies - type IV



## Données techniques

- Ratio de mélange E/P : 21-22 cc—100 g
- Temps de malaxage mécanique sous vide : 60 sec
- Temps de malaxage mécanique sous vide : 60 sec
- Temps de gel : 3-5 min
- Début de prise vicat : 9-12 min
- Temps de démoulage : 40-45 mn
- Expansion de prise (2h) : 0.09 %
- Résistance à la compression (1h) : 60 N/mm<sup>2</sup>
- Dureté shore D : 90-95

## Points forts

- Thixotrope
- Haute définition
- Grande précision des détails
- Détourage facile et sans éclat

## Présentation

- Couleur : dune, ivoire, gris, saumon, chamois, abricot, bleu, blanc
- Conditionnement : pack de 24kg (2 x 12 kg)
- Code article : GAL

## Références techniques

- Documentation: ISO 6873
- Stockage : 18 mois , emballage fermé à l'abri de l'humidité et du gel

FABRICATION FRANÇAISE

**ULTIMA**  
Plâtres & Minéraux

ULTIMA Commercial & Usine • ZA la Suzerolle • F-49140 Seiches sur le Loir  
Tel +33 (0)2 41 18 09 88 • Fax +33 (0)2 41 18 08 87 • [contact@ultima-dentaire.fr](mailto:contact@ultima-dentaire.fr)